

2023年4月18日

ルノン株式会社殿

会社名 竹野株式会社

印

SV規格試験成績書

壁紙品番	C23-2083	試験条件	I - I · II
------	----------	------	------------

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)			合格	4以上	カケンテストセンター
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	カケンテストセンター
		横	縦			
3	湿潤摩擦色落ち度 (級)			合格	4以上	カケンテストセンター
	横	縦				
4	隠蔽性 (級)			合格	3以上	カケンテストセンター
5	施工性			合格	浮き及び剥がれがあつてはならない	カケンテストセンター
6	湿潤強度 N/1.5cm			合格	5.0以上	カケンテストセンター
7	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)			合格	0.2以下※	カケンテストセンター
8	重金属	砒素 (mg/kg)	縦	合格	3以下	カケンテストセンター
		鉛 (mg/kg)	横	合格	20以下	カケンテストセンター
		カドミウム (mg/kg)	縦	合格	3以下	カケンテストセンター
		クロム (mg/kg)	横	合格	20以下	カケンテストセンター
		水銀 (mg/kg)	縦	合格	2以下	カケンテストセンター
9	塩化ビニルモノマー	(mg/kg)	横	合格	0.1以下	カケンテストセンター
10	残留VOC	TVOC (μg/g)	縦	合格	100以下	カケンテストセンター
		TEX芳香族 (μg/g)	横	合格	10以下	カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

## (使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。