

2021年9月29日

ルノン株式会社 殿

会社名 ダイニック株式会社


SV規格試験成績書

壁紙品番	RF-8096	試験条件	I - · I · (II)
------	---------	------	----------------

No.	試験項目		試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)			合格	4以上
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上
		横			
3	湿潤摩擦色落ち度 (級)			合格	4以上
	縦				
4	隠蔽性 (級)			合格	3以上
5	施工性		合格	浮き及び剥がれがあつてはならない	
6	湿潤強度 N/1.5cm		縦	合格	5.0以上
7	ホルムアルデヒド放散量 mg/L		横		
8	重金属			合格	0.2以下※
9	水銀	砒素 (mg/kg)	合格	3以下	(一財)カケンテストセンター
		鉛 (mg/kg)	合格	20以下	〃
		カドミウム (mg/kg)	合格	3以下	〃
		クロム (mg/kg)	合格	20以下	〃
		塩化ビニルモノマー (mg/kg)	合格	2以下	〃
10	残留VOC	TVOC (μg/g)	合格	0.1以下	〃
11	TEX芳香族 (μg/g)		合格	100以下	〃
12	溶剤		合格	10以下	〃

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。